

Пожалуйста ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями по использованию и хранению клея Акрид для получения лучших результатов при склеивании:

1. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ.

- Картриджи должны храниться в горизонтальном положении в прохладном, темном месте. Картриджи должны быть защищены от солнечного света и тепла в течение хранения и транспортировки до места проведения работ.
- Если картриджи холодные, дайте им нагреться до комнатной температуры перед использованием.

2. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Для выхода воздушного пузыря к соплам картриджа, картриджи должны быть установлены в вертикальное положение минимум за 30 мин до использования.



3. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

- Перед началом работы оденьте защитные очки и перчатки.
- Убедитесь, что цвет клея подходит к цвету листа искусственного камня, если есть сомнения, сделайте пробную склейку на обрезке листа искусственного камня используемого цвета.
- Обеспыльте и обезжирьте склеиваемые поверхности, подготовьте трубки и вспомогательный инструмент.

4. ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- Картридж должен быть установлен вертикально в ручной пистолет, чтоб воздушный пузырь оставался у сопла картриджа.
- Картридж должен быть без миксера, чтобы оба компонента могли свободно выйти из отверстий при выдавливании.
- Снимите колпачок, отвернув на четверть оборота и сдернув его с картриджа, убедитесь в чистоте картриджа под колпачком, а при необходимости почистите от загрязнения.
- Подведите толкатель аппликатора вплотную к поршням картриджа и сделайте одно два нажатия на рычаг аппликатора и выдавите некоторое количество клея, чтобы убедиться, что воздух вышел и оба компонента одновременно выходят из туб.



- Наденьте миксер на картридж вместо колпачка и заверните на четверть оборота
- Плавно нажимайте на рычаг аппликатора, пока из миксера не выйдет количество клея, равное одному миксеру.



- Желательно просветить картридж на лампе с ярким светом, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в клее. Если пузырьки воздуха обнаружены, то картридж следует установить вертикально на 30 мин. с тем чтобы пузырьки поднялись вверх, затем выпустить их.
- Теперь клей готов к применению.

5. ШИРИНА ШВА

- Для достижения хорошего результата ширина шва должна быть от 100 до 120 микрон (0,1–0,12 мм).
- Шов шириной более 150 микрон не только обладает гораздо меньшей прочностью, но и виден на поверхности изделия, особенно на темных и одноцветных камнях.

6. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ КЛЕЯ.

- Хотя окружающие условия оказывают значительное воздействие на время полимеризации клея, 30 ± 5 мин. можно считать типовым временем полимеризации, которое может измениться при изменении температуры и/или влажности.
- Перемещать или шлифовать склеенное изделие можно приблизительно через 1 час.
- 90% от максимальной прочности шва достигается через 8-12 часов после склейки.

7. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТРИДЖА И МИКСЕРА.

- Если картридж использован частично, то миксер не может быть использован повторно, если прошло более 5 мин. с момента последнего использования.
- Для хранения картриджа необходимо удалить использованный миксер и установить крышку на место.

8. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Клей Акрид легко воспламеняется и может быть опасным при неправильном использовании.
- Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
- После контакта с кожей немедленно промойте место контакта водой с мылом.
- Вреден при проглатывании. Хранить в недоступном для детей месте.
- В случае попадания в глаза, промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу.
- Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня и других горючих материалов.
- Избегайте вдыхания паров и используйте клей только при наличии соответствующей вентиляции.